

KM-51Z

適用規範


AWS A5.18/A5.18M	ER70S-G/ ER48S-G
JIS Z3312	YGW15
EN ISO 14341-A	G42 2 M21 Z
GB T8110	ER50-G

保護氣體：80%Ar+20%CO₂

特性與用途

- (1) 為 490N/mm² 級高張力鋼的無鍍銅實心鐸線，建議搭配混合氣使用。
- (2) 具有廣泛的鐸接條件範圍，低電流的短路過渡至高電流的噴射過渡均可適用。
- (3) 因鐸線含有特殊合金成份，在高電流操作時電弧穩定。
- (4) 適合車輛、造船、管件、鋼結構、橋樑及機械等鐸接。

鐸接姿勢



使用注意事項

請參閱 MAG/CO₂ 鐸接使用注意事項。

鐸線化學成份之一例 (wt%)

C	Si	Mn	P	S	Ti
0.08	0.55	1.27	0.019	0.014	0.06

熔金機械性能之一例：

抗拉強度	降伏強度	延伸率	衝擊值
N/mm ²	N/mm ²	%	°C
552	478	29	0
			-20
			121
			85

產品規格及適用電流範圍(DC+)

線徑 (mm)	1.2	1.4	1.6
平鐸/平角鐸	120~350	150~400	180~440
立鐸	120~300	150~320	180~350