## 高張力鋼用電銲條

**KL-53** 

被覆系統:鹽基鈦礦系

適用規範

AWS A5.1/A5.1M

JIS Z3211 E4903

EN ISO 2560-A E42 0 RB 1 2

GB T5117 E5003

## 特性與用徐

(1) 為 490N/mm²級高張力鋼的鹽基鈦礦系銲條。

(2) 火花飛濺小、脫渣性佳、銲道美觀。

(3) 機械性能優越、抗龜裂性良好、銲接效率高。

(4) 適合船舶、鋼結構及橋樑銲接。

### 銲接姿勢



### 使用注意事項

請參閱電銲條使用注意事項。

## 熔金化學成份之一例 (wt%)

| С    | Si   | Mn   | P     | S     |
|------|------|------|-------|-------|
| 0.07 | 0.39 | 0.94 | 0.018 | 0.009 |

#### 熔金機械性能之一例:

| 抗拉強度  | 降伏強度  | 延伸率 | 衝擊值 |    |
|-------|-------|-----|-----|----|
| N/mm² | N/mm² | %   | °C  | J  |
| 530   | 480   | 30  | 0   | 74 |

# 產品規格及適用電流範圍(AC/DC±)

| 線徑 (mm) |        | 3.2    | 4.0     | 5.0     | 6.0     |
|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 電流 (A)  | 平銲/平角銲 | 90~150 | 130~190 | 180~240 | 230~300 |
|         | 立銲/仰銲  | 80~120 | 110~160 | 150~200 | -       |