

KF-330 KW-2

適用規範

AWS A5.17/A5.17M

JIS Z3183

EN ISO 14171-A

GB T5293

F7A0-EL-8/F49A0-EL-8

S501-H

S42 0 AR S1

F5A0-H08A

鹼度：0.7

特性與用途

- (1) 為 490N/mm² 級高張力鋼的潛弧鐳材。
- (2) 鐳藥為鉛鈦燒結型，具有平滑鐳道外觀、優異脫渣性及快速鐳接特性。
- (3) 適合鍋爐、壓力容器及鋼瓶等薄板及快速鐳接。

鐳接姿勢



使用注意事項

請參閱潛弧鐳接使用注意事項。

熔金化學成份之一例 (wt%)

C	Si	Mn	P	S
0.04	0.86	1.16	0.022	0.009

熔金機械性能之一例：

抗拉強度 N/mm ²	降伏強度 N/mm ²	延伸率 %	衝擊值 °C	衝擊值 J
513	440	30	0	50