

# KFT-X347

## 適用規範


AWS A5.22/A5.22M	R347T1-5
JIS Z3323	TS347-RI
EN ISO 17633-B	TS347-RI
GB T17853	R347T1-5

保護氣體：100% Ar

## 特性與用途

- (1) 為內含藥粉的包藥 TIG 鐸接材料，其鐸接熔渣保護背面鐸道以防止被大氣氧化，在沒有背面保護也可以進行單面鐸雙面成形鐸接，因節省背面保護用氣體(材料)及時間，降低單面鐸雙面成形的鐸接成本。
- (2) 適用於 SUS347 等 18%Cr-8%Ni-Nb 鋼及 SUS321 等 18%Cr-8%Ni-Ti 不銹鋼管道鐸接。

## 鐸接姿勢



## 使用注意事項

- (1) 鑰匙孔的作用是為鐸渣能流到鐸道背面產生保護作用，所以鑰匙孔的形狀控制是很重要的。
- (2) 由於包藥 TIG 中含有助熔劑，故熔化速度較實心 TIG 快，為得到良好的熔合，填料的速度需比使用實心 TIG 時稍快。

## 熔金化學成份之一例 (wt%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Nb
0.03	0.82	1.57	0.020	0.011	19.15	9.32	0.65

## 熔金機械性能之一例：

抗拉強度 N/mm <sup>2</sup>	降伏強度 N/mm <sup>2</sup>	延伸率 %
625	444	43

## 產品規格及適用電流極性 (DC-)

線徑 (mm)	2.2
長度 (mm)	1000