

# KS-308L

## 適用規範


AWS A5.4/A5.4M	E308L-16
JIS Z3221	ES308L-16
EN ISO 3581-A	E 19 9 L R
GB T983	E308L-16

被覆系統：鹽基鈦礦系

## 特性與用途

- (1) 熔金為低碳 19.5%Cr-10%Ni 的沃斯田鐵組織。
- (2) 含碳量低，可增加抗晶間腐蝕性能力。
- (3) 適用於 18%Cr-8%Ni (AISI 304,304L) 及 19.5%Cr-10Ni(AISI 347,347L)不銹鋼材。

## 銲接姿勢



## 使用注意事項

- (1) 請參閱電鍍條使用注意事項。
- (2) 其餘請參照不銹鋼銲接注意事項。

## 熔金化學成份之一例 (wt%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
0.03	0.60	1.30	0.018	0.008	19.28	9.75

## 熔金機械性能之一例：

抗拉強度	降伏強度	延伸率
N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	%
540	390	45

## 產品規格及適用電流極性 (AC 或 DC+)

線徑 (mm)	2.0	2.6	3.2	4.0	5.0	
電流 (A)	平鍍/平角鍍	35~55	50~85	80~120	100~150	140~200
	立鍍/仰鍍	30~50	45~85	70~110	90~135	-