

KS-312

被覆系統：鹽基鈦礦系


適用規範

AWS A5.4/A5.4M	E312-16
JIS Z3221	ES312-16
EN ISO 3581-A	E 29 9 R
GB T983	E312-16

特性與用途

- (1) 熔金為 30%Cr-9%Ni 的沃斯田鐵-肥粒鐵雙相組織。
- (2) 作業性優異，飛濺少、脫渣性佳、鍍道美觀，可作全位置銲接。
- (3) 龜裂敏感度低，故對不銹鋼覆面鋼，異種母材，硬化性合金鋼及銲接性不佳鋼材銲接非常適合。

銲接姿勢



使用注意事項

- (1) 請參閱電鍍條使用注意事項。
- (2) 其餘請參照不銹鋼銲接注意事項。

熔金化學成份之一例 (wt%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
0.12	0.49	1.35	0.017	0.010	28.50	9.61

熔金機械性能之一例：

抗拉強度	降伏強度	延伸率
N/mm ²	N/mm ²	%
780	610	25

產品規格及適用電流極性 (AC 或 DC+)

線徑 (mm)		2.0	2.6	3.2	4.0	5.0
電流 (A)	平鍍/平角鍍	35~55	50~85	80~120	100~150	140~200
	立鍍/仰鍍	30~50	45~85	70~110	90~135	-